

# 混凝土表面养护剂

## Antisol<sup>®</sup> S

使用说明

### 产品简介

Antisol<sup>®</sup> S 是一种金属硅酸盐水溶液，在新鲜混凝土的孔隙上形成微小结晶密封，减少水分挥发，帮助水泥的持续水化。

#### 应用

Antisol<sup>®</sup> S 特别推荐用于需进行连续处理的垂直面。因此时树脂型的表面养护剂膜的降解的不定性和对进一步表面处理的影响。在此条件下已不适用。

#### 性能/优点

Antisol<sup>®</sup> S 典型的特性如下：

- 清洁、无痕迹、无毒。
- 使混凝土得到最好的水化，提高混凝土的强度，耐久性以及表面硬度。
- 对长期养护和防尘的表面，Antisol<sup>®</sup> S 已成为不可缺少的组成部分。
- 不燃，适用于非溶剂型的体系。
- 可用于建筑物、墙柱子、混凝土地板等。
- 大大减少垂直和水平面由于收缩引起的小裂缝。
- 如使用正确，不影响混凝土表面的处理和涂层的粘接。
- 可用于环氧树脂体系地基混凝土。
- 24 小时后可承受轻载。

---

## 产品参数

---

外观	颜色	无色透明
	包装	210 升桶装，20 升桶装，也可根据要求而定。
贮存	贮存条件和保质期	在原装时，避免阳光直射或冻结，使用有效期无限制。
技术参数	密度	1.12±0.02kg/L
	类型	硅酸性
	喷洒率	5.5m <sup>2</sup> /L (根据 ASTM C156 测定养护效率)
	Antisol <sup>®</sup> S 不含氯离子。	

---

## 使用说明

---

### 应用指导

### 注意事项

对任何养护体系而言，混凝土浇后越早施用，效果越好。喷洒施工时确保表面无多余水分。

确保所有器具用清水彻底洗净。因该产品呈碱性，勿与皮肤、玻璃和油漆表面接触。

正确使用时 Antisol<sup>®</sup> S 无危害，当不小心溅泼时，需用大量的冷水冲洗。请戴手套和护目镜。

### 覆盖率

垂直表面：用水润湿混凝土表面，来回抹平，喷 Antisol<sup>®</sup> S (5.5 ~ 6.0m<sup>2</sup>/L)

水平表面：最后捣实，抹平后立即施用 Antisol<sup>®</sup> S (5.5 ~ 6.0m<sup>2</sup>/L)

### 安全指南

对于安全处理、贮藏及排放化学品的相关信息及建议，用户应参照包括物理、生态、有毒物及其他安全相关数据在内的最新材料安全数据册。

---

## 法律声明

西卡产品的适用范围和使用情报及劝告是根据本公司的最新技术和经验而制定，是以通常的条件及合适的保管、处理及合适的使用为前提，由于实际应用的原材料、配合比及使用条件的不同，因此这里所记载的情报、书面劝告及其它忠告并不保证产品性能和特殊情况的适用性，并不承担法律责任。必须尊重第三方的权利。请用户留意本公司最新的产品说明书。

---